Césped artificial T40

40 mm · 4 colores · FiberPro® · Sigmaplus®



Combinación imbatible
entre resistencia y suavidad
El modelo T40 es un modelo de gama alta.
Además de su durabilidad y resistencia al desgaste,
su fibra de 40 mm cuenta con una recuperación rápida.
Ideal para superficies de uso continuo.
Su combinación de varios tonos de verde y marrón
otorga a este modelo una apariencia única.

Suministro, instalación y asesoramiento personal.
609 656 483 · info@solucionesencespedartificial.com

La fibra FiberPro®



Altamente resistente
al paso del tiempo
El hilo utilizado por el fabricante en estos modelos de césped es de máxima calidad. Su alta concentración en la mezcla de materias primas junto al uso de los masterbatches más avanzados de la industria, Fiberpro® destaca por su:
Mejor conservación.
Mayor pigmentación.
Más protección UV.
Además es más estable frente a largas exposiciones a la intemperie, a la abrasión mecánica y a la fricción.
Presenta mayor vida útil de la fibra y del césped.

La base Sigmaplus®



Flexibilidad, estabilidad
y ligereza
La Base Sigmaplus® está diseñada para instalar césped artificial rápida y fácilmente. Evita arrugas o deformaciones al almacenarlo, colocarlo y realza la apariencia del césped.
Supera los estándares más estrictos de calidad: ISO 9001, ISO 14001, UNE EN 12616, UNE EN 12633, UNE EN 13501 y UNE EN 71-3.
Resistencia, protección extra y precisión en el corte.
Más recuperación de la fibra por su composición:
la puntada se inserta en una doble capa de polipropileno y recubrimiento de látex. Mayor resistencia al arrancado durante la abrasión mecánica de su vida útil.

Especificaciones técnicas

Modelo	T40
Altura	40 mm (±10%)
Tipo de hilo	C Nervio central Monofilamento
Fibra / Composición	FiberPro® / PE + PP
Dtex total	9.790
Peso del hilo	1.248 g/m²
Galga	3/8
Puntadas por metro lineal	160
Puntadas por m²	16.800
Backing	PP · Triple backing Sigmaplus® · Látex
Peso del backing	700 g/m² (±10%)
Peso total	1.948 g/m²

Ensayos y certificados

Clasificación al fuego (EN 13501- 1 2007+ a1 2009): Bfl- S1
Migración de ciertos elementos (EN 71-3:2019 +A1:2021): cumple
Drenaje (UNE EN 12616): 60 litros/ minuto / m2
Resbaladicidad (UNE-EN 12633:2003): C3
20 años de vida útil estimada en ensayos técnicos I+D+i
Radiación solar (UNE-EN 14836 2006)
Fricción en abrasímetro (UNE-EN 15306 de 2014)
Resistencia a la temperatura y humedad (EN 13817 de 2004)
Resistencia al cloro (DIN EN ISO 105- E03)
Envejecimiento acelerado por inmersión (UNE-EN 13744)
Cambios ambientales bruscos en una cámara de choque térmico
que simula el Efecto Sáhara, de -20º a +60º
20 años sin degradación perceptible según técnica de fotografía
estandarizada de espacio CIElab en condiciones normales de uso y cuidado.

Tu proyecto, bien acompañado.

Soluciones en Césped Artificial

Te ayudamos a elegir el modelo y a valorar la instalación que necesita tu jardín, terraza o patio. Atención cercana, medición y asesoramiento para definir tu proyecto.

Teléfono: 609 656 483
Correo: info@solucionesencespedartificial.com
Web: solucionesencespedartificial.com

Información técnica procedente de la documentación del fabricante. Nomenclatura comercial y contacto del distribuidor: Soluciones en Césped Artificial. Las referencias FiberPro® y Sigmaplus® corresponden a las tecnologías descritas en la ficha original.